

Tæknilað

Interflon Lube EP

Purhúðun fyrir (háhraða) brautarspor

Sérstök þurr og gegnsæ húðun með MicPol® tækni fyrir brautarspor sem virkar eins og smurefni. Gerir sjónræna skoðun hluta auðveld. Dregur verulega úr orkunotkun og minnar nýning. Kemur í veg fyrir viðloðun óhreininda og ryks. Verndar gegn raka og tæringu. Minniháttar áhrif á umhverfið.

Þróað til að lengja tímabil á milli viðhalds, draga úr fyrirhöfn við viðhald og draga úr mengun í kring um vinnusvæði. Bætir áreiðanleika og öruggan rekstur brautarspora og dregur jafnframt verulega úr kostnaði. Interflon Lube EP er nánast ónæmt fyrir sólarljósi, útfjólublárra geislun, regni, snjó, frosti og hitasveiflum. Varan dregur úr mengun jarðvegs, - grunnvatns og - yfirborðsvatns. Hægt að bera á í blautu veðri. Fjarlægir raka, smýgur undir brautarskiptinn, brautarskiptishælinn og aðra staði sem erfitt er að komast að til að þrifa og vernda.

Notkun

Brautarskiptir, þenslustykki, vélrænn merkjabúnaður, læsibúnaður, vírabrautir og línuhliðartrissur. Hentar einnig fyrir verndun ýmissa flata, hemlaskrúfa á járnbrauturvögnum, skrúfur sem eru útsettar fyrir veðri og vindum og sem þarf að taka í sundur reglulega, stálkapla og keðjur.

Kostir

- Dregur verulega úr viðhaldskostnaði með minna viðhaldi og minni notkun smurolíu
- Dregur úr álagi á rofamótora og hliðarkrafta á teina með því að losa um punkthælana
- Krefst lágmarksmagns
- Hægt að bera hratt á í standandi stöðu með því að nota venjulegan úðara á baki og jafnvel við hitastig sem er undir frostmarki
- Gerir sjónræna skoðun mögulega vegna þess hver gegnsæ varan er
- Ekki er þörf á að þrifa og skipta um brautarskipti við endurtekinn áburð
- Má jafnvel bera á í rigningu
- Afar lítil umhverfisáhrif

Notkunarleiðbeiningar

Láttu loða vel við málmlötinn. Úðaðu, helltu eða burstaðu 2 til 4 ml á hvert yfirborð sem á að smyrja. Berðu reglulega á eftir umhverfisaðstæðum. Ráðfærðu þig við Interflon Rail-sölu mann þinn fyrir rétt verklag.

Þegar efnið er notað í sjálfvirku smurningskerfi þarf að nota hristingarkerfi. Vinsamlegast ráðfærðu þig við tækniráðgjafa þinn til að fá nánari upplýsingar.

Eigindi	Niðurstaða	Aðferð
Samsetning	Blanda af jarð- og jurtaolím, íblöndunarefnum og MicPol®	-
Litur	Gulbrúnn	-
Lykt	Eins og af olíu	-
Þéttleiki 20°C	0,85 g/cm ³	-
Eðlissegja 40°C	21,5 cSt	ASTM D445
Lægsta hitastig notkunar	-45°C	-
Hæsta hitastig notkunar**	170°C	-
Lífbrjótanleiki	0,95.	OECD 301F
Geymsluþol*	4 ár	-
Leiðni	>2000 pS/m	ASTM D2624
Rafsvörunarstyrkur	160 kV/cm	NF EN 60156
Núningsstuðull	0,02-0,06 (MicPol®)	-

*Geymsluþol vörunnar í upprunalegum og óopnuðum umbúðum. Forðast þarf geymsluhita <0°C til að tryggja gæði vörunnar. **Háhitamörk gilda eftir uppgufun leysis.

Þessar upplýsingar eru byggðar á bestu og núverandi þekkingu okkar og er ætlað að veita almennar upplýsingar um vöruna og fyrirhugaða notkun. Því ætti ekki að túlka þær sem tryggingu fyrir eiginleikum vörunnar sem lýst er eða hæfi fyrir notkun. Fylgja verður öllum gildandi eignarréttindum á sviði iðnaðar. Gæði vöru okkar eru tryggð undir almennum söluskilyrðum okkar. Interflon® og MicPol® eru skráð vörumerki Interflon BV. Dæmigerðir eiginleikar sem nefndir eru í þessu skjali byggja á framleiðsluvikmörkum okkar og eru ekki forskrift. Búast má við afbrigðum sem hafa ekki áhrif á afköst vörunnar við venjulega framleiðslu. Upplýsingarnar í þessu skjali geta breyst án fyrirvara.