

Tækniblað

Interflon Fin Super (úðæfni)

Alhliða þurrsmurefni

Þurrsmurefni með MicPol® tækni, með mjög góðri hreinsun, smurningu og vörn. Smýgur í gegn, leysir upp óhreinindi, þrýstir út raka og smyr betur og lengur en hefðbundnar olíur. Skilur eftir hreint, þunnt lag af þurrsmurningu sem ekki lekur, - blettur, eða festist við ryk eða óhreinindi og veitir langtíma vörn gegn raka og tæringu.

Notkun

Hentar til að hreinsa, fjarlægja ryð og tæringu. Til að smyrja keðjur, kapla, hýsingar, hólka, snældur, lamir, stokka, stangir, lása, verkfæri, loka, sóllúgur, mælitæki, hurðapéttingar, vopn o.s.frv. Fyrirtaks valkostur í stað smurefna með MoS2 eða grafit og sílikonúða.

Kostir

- ◉ Minna slit
- ◉ Vatnspolið
- ◉ Ódýrt í notkun
- ◉ Kemur í veg fyrir að hreyfanlegir hlutar/læsingar frjósi
- ◉ Litlaust/skilur ekki eftir bletti
- ◉ Leysir upp ryð og losar festingar
- ◉ Hreinsar og verndar gegn tæringu
- ◉ Inniheldur hvorki klóraða leysa né sílikon
- ◉ Úðæfni er hægt að nota án tillits til stöðu

Notkunarleiðbeiningar

Hristist fyrir notkun. Fyrst skal hreinsa hluta með leysi eða basísku hreinsiefni. Úðið Interflon Fin Super (úðæfni) á hluta eins og snúrur og keðjur og leyfðu þeim að smjúga í gegn. Þurrkaðu afgangsmurefni af með hreinum klút.

Athugið: Ekki nota of mikið af Interflon Fin Super (úðæfni). Með því að nota þunnt lag, með stöku endursmurningu, fæst betri útkoma en með þykku lagi.

Eigindi	Niðurstaða	Aðferð
Samsetning	Blanda af jarð- og jurtaolíum, íblöndunarefnum og MicPol®	-
Litur	Gulbrúnn	-
Lykt	Eins og af olíu	-
Þéttleiki 20°C	0,84 g/cm ³	-
Skriðseigja 20°C	64 mPas	ASTM D2983
Eðlisseigja 40°C	23 cSt	ASTM D445
Lægsta hitastig notkunar	-43°C	-
Hæsta hitastig notkunar**	170°C	-
Geymsluþol*	6 ár	-
Leiðni	>2000 pS/m	ASTM D2624
Rafsvörunarstyrkur	88 kV/cm	IEC 60156
Núningsstuðull	0,02-0,06 (MicPol®)	-

*Geymsluþol vörunnar í upprunalegum og óopnuðum umbúðum. Forðast þarf geymsluhita <0°C til að tryggja gæði vörunnar. **Háhitamörk gilda eftir uppgufun leysis.

Þessar upplýsingar eru byggðar á bestu og núverandi þekkingu okkar og er ætlað að veita almennar upplýsingar um vöruna og fyrirhugaða notkun. Því ætti ekki að túlka þær sem tryggingu fyrir eiginleikum vörunnar sem lýst er eða hæfi fyrir notkun. Fylgja verður öllum gildandi eignarréttindum á sviði iðnaðar. Gæði vöru okkar eru tryggð undir almennum söluskilyrðum okkar. Interflon® og MicPol® eru skráð vörumerki Interflon BV. Dæmigerðir eiginleikar sem nefndir eru í þessu skjali byggja á framleiðsluvikmörkum okkar og eru ekki forskrift. Búast má við afbrigðum sem hafa ekki áhrif á afköst vörunnar við venjulega framleiðslu. Upplýsingarnar í þessu skjali geta breyst án fyrirvara.